

Q. どの位のペースで塗り替えればいいのか？

A. 材質、気候条件など様々な要因で塗り替え時期は必ずしも決まっているものではありませんが、平均でおおよそセミトランスパーレントで4～6年に一度、ソリッドカラーで8～10年に一度は再塗装(塗り替え)されると美しさが長持ちします。次に紹介する簡単な方法で塗り替え時期かどうかを判断することができます。

●浸透テスト

防水効果が得られる塗料ですので再塗装が必要な時期がどうか分からない場合は、デッキ水平面に小カップ一杯程度の水を数ヶ所にたらしめます。10分以内に水が木材に浸透したり、表面があめ色になったら、塗り替え時期と判断します。

また、塗装の前にサンディング等の表面処理が必要かどうか分からないときは、、、

●テープはがしテスト

サンディングやその他の表面準備が必要かどうか分からない場合は、それを判断する簡単な方法があります。ナイフまたは先のとがったブレード等で表面にランダムに2～3ヶ所“X”と刻みます。ガムテープを刻んだ場所にしっかりと貼り付けて上からこすりつけ、テープを一気に剥がします。古い塗膜や木繊維がテープに貼りついてきたら、表面のサンディングの塗膜を剥がさなくてはなりません。

Q. 塗り替えの場合、現在の塗膜を剥がさなくてはならないのでしょうか？

A. オリンピックオイルステイン(油性)オリンピックマキシマム(水性)の塗り替えでしたら剥がす必要はなく、そのまま上塗りして下さい。

ただ現在の塗装面が粉化(チョーキング)している様でしたら、サンドペーパー等で素地調整を行ってください。他社の商品の場合は、お問い合わせください。

Q. 容器の色票と中身の色が多少違うように見えるのですが・・・

A. 容器の色票は印刷のため実際の塗料の色と全く同じにするのは困難です。

ただ色違いのクレームでは、かき混ぜ不十分によるケースが多いようです。

ご使用前に塗料を十分にかき混ぜて下さい。かき混ぜる際はパレットナイフ等で、缶の底の方から起こすような感じで、一様な色合いになるまでかき混ぜて下さい。

Q. コアシェルハイブリッドテクノロジーとは何ですか・・・

A. オイル樹脂のコア(核)がアクリルシェル(アクリルの殻)に包まれカプセル化されたものです。

このカプセルにより、オイルコアが材面に深く浸透するときに、水性のアクリルシェルが蒸発して行きます。この際に木の表面に撥水性と紫外線防止効果超微細フィルムができます。オイルコアの浸透と木の表面にできた超微細フィルムのコンビネーションが最適な浸透性と、自然の力に対抗できる塗装面を生み出します。

