



OLYMPIC MAXIMUM® 取扱説明書

ソリッドカラー（外装用・濃色塗りつぶし）

オリンピックマキシマム ソリッドカラーは、木の風合いを残したまま、
美しい塗りつぶしの仕上がりを提供いたします。
100%アクリル樹脂の優れた処方は最大限の美しさと保護力を保証致します。

特徴/効果

- ステインと下塗り剤が1つに ～保護と美しさの維持がワンステップで行えます
- 高度な防水効果と紫外線効果 ～水・紫外線によるダメージから長期間木材を保護します
- 保護効果の目安
フェンス・サイディング 25年
ウッドデッキ 10年
- 独自の擦り傷防止技術を採用
- マキシマムシリーズは PPG 社取扱商品の中で最もカビに強い塗装面を形成します
- 刷毛と道具はお湯と石鹸で洗浄できます

推奨用途

- 適切に下処理された外装木部全般
 - ウッドデッキ ■加圧注入材
- ※塗装面は乾燥されていることが条件です。

表面処理

オリンピック製品の塗装には適切な下地処理が不可欠です。塗装面は乾燥しており、清潔で、ごみ・埃・油・カビやその他汚染物質が無い状態にしてください。サンディングやワイヤーブラシで緩みや剥がれのある塗膜を取り除いてください。

予備検査:初めて本製品をご使用になる場合には、目立たない場所で試し塗りを行ってください。

シダーやレッドウッドのような一部の樹種は、色の付いた木材抽出物であるタンニンを多く含んでいます。1回塗りでは変色が見られる場合がございますが、タンニンは最初の塗膜に閉じ込められ、2回塗りで色見本のような外観になります。

使用方法

塗料用シンナー・水等で希釈しないでください。

ご使用前、ご使用中も頻りに攪拌してください。同じ色を1缶以上使用する時は、色の均一性の為、混合してご使用ください。

■塗装用具：刷毛、ローラー、コテバケ、スプレー等を用いて塗装してください。

■塗装方法：2回塗りが基本です

ローラーやスプレーで塗装する際は、毎回刷毛で溝や段差等を仕上げてください。塗り継ぎムラを防ぐ為、塗装面の境目を乾燥させないよう、一度に塗装する材面は数面に留めてください。大幅なカラー変更、また、一部の色によっては均一の仕上がりの為3回塗りが必要となる場合がございます。

■塗装時の許容温度：塗料 10-32℃ 外気温 2-32℃ 塗装面 2-32℃

※気温が 32℃を超える状況での塗装は、正常な乾燥過程を得られず(乾燥が早すぎて)、結果的に塗装面の耐候性に影響を及ぼします。

塗布面積

■1ガロン(3.78L)につき 33-47 m²。(1回塗り時、プレーな一仕上げ面に対して)

■2回塗り推奨

塗布面積の値には材面の不規則性や多孔性による変動、塗装方法や攪拌による塗料のロスは含みません。

乾燥時間

10℃-29℃の気温で塗装した場合、通常 30 分で乾燥します。

2-4 時間は再塗装の間隔をあけてください。

※高湿度や低温で塗装した場合、乾燥時間は長引く可能性があります。

※乾燥時間は気温、湿度、カラーそして空気の動きにより変動致します。

使用制限

気温と塗装面の表面温度が2℃以上で、その状態が 24 時間続く場合に塗装をしてください。直射日光の下や高温の表面への塗装は避けてください。24 時間以内に雨や雪が予想される場合は、塗装をお控えください。

この製品はカビに強い塗装面を形成致しますが、塗装前に塗装面が適切に処理されなかったり、カビや藻の発生を助長するような状況に常にさらされている場合は、カビの発生や成長が起こる可能性があります。そのような状況は、軒下や植え込みや樹木の裏、そして日陰や直射日光が当たらない常に湿っているエリアを含みますが、これに限定されるものではありません。

木部以外、また、内装には使用しないでください。

凍結厳禁

引火点

■93°C以上

この商品が染み込んだぼろきれ、スチールウールやウェスは不適切に廃棄された場合、自然発火することがあります。これらは、使用後は直ちに水を張った金属容器に入れて下さい。

使用上の注意

- ご使用前に製品ラベルをよく読み、使用方法に従ってください。
- スプレー装置は製造者の推奨する方法に従い、注意を払ってお取扱ってください。
- エアレス装置での塗料の皮膚への高圧抽入は、重傷を引き起こす可能性がございます。
- 十分な換気の下ご使用ください。
- 子どもの手の届かない場所に保管すること。



SHINGU
SHOKO